



青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI-389 水基可剥落防锈涂料

**产品描述:**

CORTEC VpCI-389 水基可剥落防锈涂料是一款可快速干燥的水基可剥落涂料，可在户外无遮挡的环境条件下提供防锈防腐保护。适合多金属保护。具有防紫外线性能。颜色可定制。所形成的干膜具有轻微的黏性。

**产品包装:**

19 升/塑料桶、208 升/金属桶；室内，原装，避免阳光直射（4-38℃），保质期 2 年。

**技术参数表:**

固体物含量	37.1%
光泽度 ASTM D532	NA
VOCs ASTM D3960	12g/升
粘度	5,500-10,000 厘泊
硬度 ASTM D3363	NA 不适用
涂覆面	14.6 m <sup>2</sup> /l 升@ 25 μ m 干膜厚
比重	1.00 kg/升
闪点	94°C
推荐干膜厚	25-50 μ m
推荐湿膜厚	67.5-135 μ m
表干	10-60 分钟
干透	20-60 分钟
再次涂层时间	NA 不适用
强制干燥时间	15-20 分钟@ 65° C
完全固化	3-7 天
盐雾试验 ASTM B117	600 小时
湿度实验 ASTM B1748	1000 小时
粘度 ASTM D3359	NA 不适用
延展性 ASTM D522	1.27cm

**产品使用:**

**表面预处理:**

基材表面无油脂、油污、污垢、指纹、画痕、防锈剂或其他会影响表面附着力的污染物。如果是用在钢结构上，Cortec®建议需要按照 NACE #3/SSPC-SP6 标准冲击清洗。在大规模使用前，咨询 Cortec®技术部门或进行附着力试验。



**注意:**使用时需要确保露点高于 2° C，同时露点需要低于空气温度。

使用“鼠笼式”式搅拌器、手持式搅拌器或其他类似搅拌器将其搅拌均匀。

搅拌后的使用方法：喷涂、滚涂、刷涂或浸泡。

#### **推荐配套设备：**

HVLP /常规喷涂机

- Tip0.5-2.8mm\*根据压力和粘度调节
- 气压 45 - 55 psi
- 流体压力 10 psi
- 流体软管 3/8”(0.95cm)I.D. 最长 50 英尺(15.2m)，流量管嘴 0.64cm，容器可双向调节，与喷枪高度保持一致。

混气式喷涂机/无气喷涂机

- Tip0.38-0.89mm\*根据压力和粘度调节
- 压力 1800 - 2500 psi
- 软管最短 3/8”(0.95cm)I.D.，但 1/4”(0.64cm)I.D.截面便于使用。建议最长 100 英尺(30.5m)。

#### **如何清洗：**

当涂料是湿膜时需要立即使用水清洗工具和设备。如果已干燥，使用 VpCI-41X 系列碱性清洗剂清洗。使用过程中需要遵循制造行业的安全说明书。

**青岛科德胜地防锈材料有限公司**

**美国 CORTEC 公司中国总经销**

联系人：朱总经理

联系电话：13505352885

网址：[www.cortecchina.com](http://www.cortecchina.com)

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：



